

# ADEPROOF GIUNTO

Gumová páska určená ke spojování nepropustných těsnících systémů, z obou stran pokrytá netkanou textilií.



## Technické charakteristiky

ADEPROOF GIUNTO je elastická gumová páska, s prodloužením při přetržení větším než 300 %, nepropustná pro vodu a vodní páru, oboustranně potažená netkanou textilií, která se používá jako spoj mezi sousedícími pásy membrány ADEPROOF BARRIERA. Použití bandáže ADEPROOF GIUNTO v součinnosti s membránou ADEPROOF BARRIERA zajišťuje povrchu souvislou hydroizolaci.

## Oblasti použití

- Těsnění a hydroizolace spojů membrány ADEPROOF BARRIERA, které spolu susedí.
- Hydroizolace spár stěna-stěna nebo stěna-podlaha v koupelnách, sprchách, na terasách, které budou následně obloženy obklady a dlažbou z keramiky a přírodního kamene.
- Pružná hydroizolace těsnění spár na balkonech a terasách.

## Důležitá upozornění

- ADEPROOF GIUNTO nepoužívejte na jiné povrchy, než jsou uvedeny v technickém listu.
- ADEPROOF GIUNTO vždy aplikujte pomocí speciálního lepidla ADEPROOF BOND (systém ADEPROOF BARRIERA) nebo izolací řady ADEPROOF a GUINALASTIC.
- Nepoužívejte ADEPROOF GIUNTO pro hydroizolaci konstrukčních spár nebo mezi vysoce pohyblivými sousedními povrchy.
- Rohy a hrany povrchů, které mají být opatřeny hydroizolací, musí být zpracovány se zvláštní péčí a ADEPROOF GIUNTO se musí příslušně vytvarovat.

- ADEPROOF GIUNTO neaplikujte na vlhké podklady se zbytkovou vlhkostí větší než 4 %.
- Nepoužívejte na asfaltové nátěry.
- Ošetřované povrchy musí být dokonale čisté a pevné, zbavené prachu a nečistot, jako jsou tuky, oleje, vosky, barvy, které mohou ohrozit přídržnost.
- ADEPROOF GIUNTO nepoužívejte na kovové nebo lakované podklady.
- V prvních 48 hodinách po aplikaci chraňte před deštěm nebo náhodným výskytem vody.

## Příprava povrchu

ADEPROOF GIUNTO aplikujte na dokonale čistý podklad zbavený prachu a snadno oddělitelných nesoudržných částí. Naneste ADEPROOF GIUNTO na pruhy membrány ADEPROOF BARRIERA nebo na plochy stěna-podlaha, které mají být izolovány, jako lepidlo použijte ADEPROOF BOND. Dbejte na to, aby pás dobře přilnul k nataženému lepidlu, nevytvářel záhyby nebo bubliny a aby přebytečný materiál mohl unikat po stranách pásu. V případě aplikace v dilatačních spárách potěru (např. na terasách) musí být ADEPROOF GIUNTO položen naplno přes spáru, ale aby se mohl volně pohybovat se spárou. Spoje mezi navazujícími pásy ADEPROOF GIUNTO musí být překryty minimálně o 5 cm a spojeny lepidlem ADEPROOF BOND u potěru izolační maltou řady ADEPROOF nebo GUAINALASTIC.

Chcete-li vodotěsně izolovat rohy, jednoduše rozříznete ADEPROOF GIUNTO na polovinu jeho šířky a přeložte jej v pravém úhlu přes sebe a takto vytvoříte překrytý roh.

Teplota při zpracování: +5 až +40 °C. Teplota prostředí po aplikaci: -30 až +80 °C.

## Aplikační postup v exteriéru:




1. Zkontrolujte, zda má povrch vhodný sklon pro odtok vody, ne menší než 1 %: pokud ne, vytvořte požadovaný sklon pomocí vhodného výrobku. Obvodovou spáru utěsněte pomocí pásu ADEBAND AUTOADESIVO.



2. Zapravte ADEBAND AUTOADESIVO jednosložkovou elastickou hydroizolační cementovou maltou ADEPROOF MONO.




3. Změřte plochu podlahy, která má být pokryta. Rozviňte pruhy ADEPROOF BARRIERA, červenou stranou směrem nahoru, a řezákem nebo lámacím nožem nařežte počet pásů rovnajících se délce plochy a umístěte je vedle sebe.



4. Na podklad naneste cementové lepidlo řady ADESITAL s třídou ne nižší než C2-S1 (např. EXTRA 30 POWER nebo ADEX HP 30 PLUS/PLUS T) zubovou stěrkou o velikosti zubu 5 mm, abyste docílili správné přilepení membrány.



5. Lepidlo rozťrejte po malých částech a na vrstvu lepidla pečlivě rozviňte ADEPROOF BARRIERA a přitlačte membránu hladkou stěrkou.



6. Při pokládání sousedních pruhů dbejte na to, aby vzdálenost mezi jedním a druhým pruhem byla 3 až 5 mm, což usnadní následné spárování pomocí lepidla a pásy ADEPROOF GIUNTO.



7. V případě velkých ploch přitlačte membránu speciálním podlahovým válcem s rukojetí, zatíženém závažím o hmotnosti 25-30 kg.



8. Hladkým hladítkem rozetřete po obvodu minimální kontaktní vrstvu lepidla ADEPROOF BOND a následně naneste lepidlo zubovým hladítkem s trojúhelníkovými zuby velikosti 5 mm; mezi svislou plochu (stěnu) a ADEPROOF BARRIERA naneste pás ADEPROOF GIUNTO a spojte jej lepidlem ADEPROOF BOND.



9. Operaci zopakujte v blízkosti spojů mezi vedle sebe ležícími pruhy ADEPROOF BARRIERA; naneste lepidlo ADEPROOF BOND, přičemž na horní stranu, tvořenou netkanou textilií, dobře přitlačte čistou hladkou stěrkou, abyste se ujistili, že se vytvořila vrstva bez dutin a bublin. Lepidlo ADEPROOF BOND nanášejte zubovým hladítkem s trojúhelníkovými zuby velikosti 5 mm.



10. Keramickou nebo kamennou dlažbu pokládejte cementovým lepidlem ADESITAL třídy ne nižší než C2-S1 (např. EXTRA 30 POWER nebo ADEX HP 30 PLUS/ PLUS T), a to technikou oboustranného nanášení.



11. Nakonec dlažbu zaspárujte a spoje zapravte a utěsněte výrobky řady ADESITAL.

## Shrnutí

Dodávka a montáž gumových pásů pro pružné spáry hydroizolačních systémů, oboustranně potažených netkanou textilií ADEPROOF GIUNTO od společnosti ADESITAL S.p.A. Těsnění a hydroizolace membrány ADEPROOF BARRIERA přiléhajících k sobě nebo hydroizolace spár stěna-stěna nebo stěna-podlaha v koupelnách, sprchách, na terasách, které budou následně obloženy keramikou nebo přírodním kamenem. V dilatačních spárách musí střední část pásu zůstat nenatřená podél linie vyznačené na samotném pásu. Spoje navazujících pásů se musí překrývat nejméně o 5 cm.

<b>Technické údaje</b> (při +23°C a 50% rel.vlh.)	
Vzhled	Vícevrstvý gumový elastický pás
Tloušťka	0,68 mm
Hmotnost	285 g / m <sup>2</sup>
Skladování	12 měsíců (v orig. balení na suchém místě)
Bezpečnost	Zkontrolujte informace na obalu a v Bezpečnostním listu. <b>CHRAŇTE PŘED MRAZEM</b>
Prodloužení před přetržením (EN ISO 527-3)	>300 %
Pevnost v tahu (EN ISO 527-3)	45 N / 15 mm
<b>Balení ADEPROOF BOND</b>	Role 10 m x 13 cm

**Upozornění:** Uvedené informace, i když odpovídají našim nejlepším zkušenostem, doporučujeme považovat pouze za návodné a je nutné je ověřit dostatečnými praktickými zkouškami; čili než začnete výrobek používat, musíte si být jisti účelem, za kterým ho chcete používat a přebíráte veškerou zodpovědnost, která vyplývá z jeho používání. **PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.**

**ADI**  
servizio

**Kancelář a sklad:**  
Františka Diviše 944  
104 00 Praha 22  
+420 605 711 314  
netolicka@adiservizio-cz.cz  
www.adiservizio-cz.cz

