

ADESAN INTONACO

Předmíchaná sanační strojová i ruční omítka, určená k sanaci vlhkého zdiva a omítání zdiva nového.



Technické charakteristiky

Makroporézní malta připravená k okamžitému použití na bázi vybraných pojiv, inertních složek a speciálních aditiv. Vynikající zpracovatelnost při strojové aplikaci. Použitelná i pro ruční omítání. Vynikající drenážní schopnosti u vzlinavé vlhkosti. Vytváří bariérový efekt při výkvětu solí ve zdivu. Určená pro nové i staré zdivo.

Klasifikováno podle EN 998-1, třída CSII.

Oblasti použití

- Sanace cihlového zdiva s výskytem vzlinavé vlhkosti.
- Sanace kamenného porézního zdiva.
- Renovace zdiva znehodnoceného solným výkvětem.
- Podkladní omítka s vysokou transpirační schopností určená pro nové zdivo.

Důležitá upozornění

- Při silném výskytu solného výkvětu naneste nejprve na plochu vrstvu 5 mm ADESAN RINZAFFO MACCHINA
- ADESAN INTONACO se nesmí aplikovat v tenčí vrstvě než 2 cm.
- Nepřidávejte další vodu do hmoty, která již začala vyzrávat.
- Nepřidávejte aditiva, cement nebo jiná pojiva.
- Nepoužívejte při teplotách nižších než +5°C a vyšších než +35°C.
- Používejte vhodné doplňující materiály (ADESAN RASANTE).

- Nepoužívejte zpevňující nátěry.
- Nenanášejte na plochy s filmem na povrchu, které mohou ohrozit odpařování vlhkosti.
- Nenanášejte při prudkém slunci nebo při silném větru.
- Nenanášejte na sádrové podklady nebo na podklady, na které výrobek není určen.
- Nepoužívejte na renovaci betonu.

Příprava hmoty

Směs se míchá v běžné stavební míchačce. Do míchačky nalijte jako první minimální množství vody 4 - 4,5l vody a za stálého míchání přisypávejte obsah pytle. Míchejte 3 min, dokud nedosáhnete optimální plasticity podle typu nanášení, které máte v úmyslu provádět.

Příprava podkladu

Z podkladu odstraňte alespoň 50 cm omítky nad zónu, která je vlhká. Odstraňte veškeré zbytky předchozích sanačních materiálů, které jsou nesoudržné nebo se odlupují. Důkladně omyjte podklad vodou, včetně odstranění výkvětu a rozpustných solí. Následně navlhčete podklad vodou tak, aby zdivo bylo nasyceno a naneste na podklad ADESAN RINZAFFO MACCHINA tam, kde je to nutné.

Nanášení hmoty

ADESAN INTONACO zpracujte do 50 minut od aplikace hrubé podkladní omítky v tloušťce alespoň 2 cm. Hmotu můžete nanášet zednickou lžící nebo stříkat strojně. Je potřeba se řídit předepsaným poměrem vody do směsi. Konečná vrstva se poté musí nanést vhodnou hmotou pro vrchní vrstvu (ADESAN RASANTE).

Čištění

Nářadí je možné umýt vodou, dokud je materiál čerstvý.

Shrnutí

Sanace vlhkého zdiva se provádí pomocí aplikace vrstvy silné alespoň 2 cm makroporézní omítkou, klasifikovanou podle EN 998-1, typ ADESAN INTONACO výrobce ADESITAL S.p.A.

Technické údaje (při +23°C a 50% rel. vlhkosti)	
Vzhled	prášek
Barva	šedá
Objem. hmotnost prášku	1,6 g/cm ³
Granulometrie	<1 mm
Skladování	12 měsíců (v orig. balení na suchém místě)
Bezpečnost	dráždivé Zkontrolujte informace uvedené na obalu a na bezpečnostním listu.
Údaje ke zpracování	
Poměr míchání	4 - 4,5 l vody na 25 kg výrobku
Konzistence hmoty	tixotropní
Objem.hmotnost hmoty	1,35 – 1,45 g/cm ³
Celková poréznost	> 25 %
Teplota při aplikaci	od +5°C do +35°C
Doba zpracovatelnosti hmoty	1 hodina
Tloušťka vrstvy při jedné aplikaci	min. 20 mm, max. 30 mm
Konečné vlastnosti	
Pevnost v tlaku	4,2 N/mm ²
Odolnost v ohybu	2,3 N/mm ²
Elastický dynamický model	< 4500 N/mm ²
Faktor odolnosti vůči páře μ	<12
Odolnost vůči solím	vynikající
Spotřeba	
	14 kg/m ² na 1 cm tloušťky
Balení	
ADESAN INTONACO	pytel 25 kg

Upozornění: Uvedené informace, i když odpovídají našim nejlepším zkušenostem, doporučujeme považovat pouze za návodné a je nutné je ověřit dostatečnými praktickými zkouškami; čili než začnete výrobek používat, musíte si být jisti účelem, za kterým ho chcete používat a přebíráte veškerou zodpovědnost, která vyplývá z jeho používání. PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

ADI
servizio

Kancelář a sklad:
Františka Diviše 944
104 00 Praha 22
+420 605 711 314
netolicka@adiservizio-cz.cz
www.adiservizio-cz.cz

