

ADESAN RASANTE

Sěrka na bázi vzdušných a hydraulických pojiv na omítky sanační řady ADESAN. Jemná zrnitost.



Technické charakteristiky

Prodyšná sěrka na vyhlazení sanačních omítek, složená ze vzdušných a hydraulických pojiv, mramorového písku, křemene a specifických aditiv. Je charakteristická vynikající zpracovatelností, která usnadňuje nanášení na hrubé omítky ADESAN čerstvé i vyzrálé, přičemž zachovává jejich prodyšnost. Výsledný vzhled je jemně zrnitý. Používá se do tloušťky 3 mm.

Klasifikováno podle EN 998-1, třída GP CSIII

Oblasti použití

- Dokončování tradičních nebo předmíchaných omítek ADESAN technikou „čerstvé na čerstvé“.
- Dokončování tradičních nebo předmíchaných omítek ADESAN po vyzrání.
- Lze přetírat a obkládat tenkými a prodyšnými materiály.

Důležitá upozornění

- Nepřidávejte do ADESAN RASANTE další hmoty (cement, vápno, atd.)
- Nesmí se aplikovat v silnější vrstvě než 3 mm.
- Nepřidávejte další vodu do hmoty, která již začala vyzrávat.
- Nepoužívejte při teplotách nižších než +5°C a vyšších než +35°C.
- Nenanášejte na sádrové omítky.
- Nenanášejte na drolivé nebo odlupující se podklady.

Příprava hmoty

Míchejte míchačkou s nízkým stupněm otáček 6,5 – 7 l vody s obsahem pytle 25 kg ADESAN RASANTE, dokud nedostanete homogenní hmotu bez hrudek.

Po rozmíchání s předepsaným poměrem vody, doporučujeme hmotu nechat odpočívat 3 minuty a poté ji znovu krátce promíchat.

Příprava podkladu

Podklad musí být celistvý a soudržný. Plochy překračující nerovnosti nad 3 mm se musí preventivně vyrovnat.

Nanášení hmoty

ADESAN RASANTE se nanáší hladkou kovovou špachtlí, aby bylo zaručeno kompletní pokrytí povrchu. Pokud je potřeba nanést druhou vrstvu, nanášejte ji nejdříve po 30 minutách. Vyhlazovat lze po 15 minutách. Teplota při zpracování má vliv na dobu zpracovatelnosti výrobku. Je delší, pokud teplota je nižší.

Čištění

Nářadí je možné umýt vodou, dokud je materiál čerstvý.

Shrnutí

Dokončování sanačních omítek ADESAN je možné prodyšnou stěrkou typu ADESAN RASANTE výrobce ADESITAL S.p.A.

Postup nanášení



1) Odstraňte starou omítku do výše 1 m nad linii vlhkosti, obnažte zdivo až na cihlu



2) Pečlivě omyjte tlakovou vodou



3) V případě výskytu silného výkvětu naneste celistvou vrstvu ADESAN RINZAFFO



4) Strhněte sanační omítku ADESAN na tloušťku alespoň 2 cm



5) Proveďte vyhlazení



6) Naneste vrchní stěrku ADESAN RASANTE (jemné zrnitosti)

Technické údaje (při +23°C a 50% rel. vlhkosti)	
Vzhled	prášek
Barva	bílá
Objem. hmotnost prášku	1,1 g/cm ³
Zrnitost	jemná
Skladování	12 měsíců (v orig. balení na suchém místě)
Bezpečnost	dráždivé Zkontrolujte informace uvedené na obalu a na bezpečnostním listu.
Celní kód	38245090/0
Údaje ke zpracování	
Poměr míchání	6,5 - 7 l vody na 25 kg výrobku
Objem.hmotnost hmoty	1,6 g/cm ³
Zpracovatelnost	2 hod.
Teplota při aplikaci	od +5°C do +35°C
Max.tloušťka vrstvy	3 mm
Doba čekání před nanášením druhé vrstvy	30 min
Doba čekání před vyhlazením	15 min
Doba čekání před natíráním	3 – 4 týdny
Konečné vlastnosti	
Pevnost v tlaku po 28 dnech	> 5,0 N/mm ²
Odolnost v ohybu po 28 dnech	> 3,0 N/mm ²
Přílnavost na vyztužené povrchy po 28 dnech	> 0,5 N/mm ²
Faktor odolnosti vůči páře μ	< 12
Spotřeba	1,5 kg/m ² na 1 mm tloušťky
Balení	
ADESAN RASANTE	pytel 25 kg

Upozornění: Uvedené informace, i když odpovídají našim nejlepším zkušenostem, doporučujeme považovat pouze za návodné a je nutné je ověřit dostatečnými praktickými zkouškami; čili než začnete výrobek používat, musíte si být jisti účelem, za kterým ho chcete používat a přebíráte veškerou zodpovědnost, která vyplývá z jeho používání. PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

ADI
servizio

Kancelář a sklad:
Františka Diviše 944
104 00 Praha 22
+420 605 711 314
netolicka@adiservizio-cz.cz
www.adiservizio-cz.cz



ADESITAL