

ADESAN RINZAFFO MACCHINA

Předmíchaná omítka resistantní vůči solím, určená ke strojové aplikaci jako podkladová sanační vrstva pod výrobky ADESAN INTONACO a ADESAN TRASPIRANTE.



Technické charakteristiky

Hrubozrnná malta připravená na bázi vzdušných a hydraulických pojiv, aditiv odolných vůči solím s dobrou přídržností na vlhké podklady. Vynikající přídržnost na všechny zděné podklady. Vytváří bariérový efekt při výkvětu solí ve zdivu. Vynikající zpracovatelnost při ruční i strojové aplikaci.

Klasifikováno podle EN 998-1, třída CSII.

Oblasti použití

Kontaktní vrstva pro sanační omítky ADESAN TRASPIRANTE a ADESAN INTONACO na:

- staré i nové cihlové zdivo
- zdivo se silným solným výkvětem
- kamenné nebo vulkanické zdivo

Důležitá upozornění

- Nepřidávejte další vodu do hmoty, která již začala vyzrávat.
- Nepřidávejte aditiva, cement nebo jiná pojiva do ADESAN RINZAFFO MACCHINA
- Nepoužívejte při teplotách nižších než +5°C a vyšších než +35°C.
- Nekartáčujte hmotu.
- Nepoužívejte na sádrové nebo sádro obsahující podklady.

- Nanášejte na čistý podklad nasycený vodou.
- Nenanášejte při prudkém slunci nebo při silném větru.
- Do 1 hodiny od nanesení ADESAN RINZAFFO MACCHINA můžete nanést omítku ADESAN TRASPIRANTE nebo ADESAN INTONACO.

Příprava hmoty

Směs se míchá ve stavební míchačce s kontinuálním mícháním. Obsah pytlů nasypete do násypky a seřídíte přítok tak, až docílíte soudržné plastické malty, vhodné ke strojovému stříkání.

Příprava podkladu

Z podkladu odstraňte alespoň 50 cm omítky nad zónu, která je vlhká. Odstraňte veškeré zbytky předchozích sanačních materiálů, které jsou nesoudržné nebo se odlupují. Důkladně omyjte podklad vodou až do nasycení a následně naneste ADESAN RINZAFFO MACCHINA ve vrstvě ne silnější než 5 mm.

Nanášení hmoty

Výrobek se stříká shora směrem dolů v tloušťce 5 mm. Po nanesení NEFARTÁČUJTE. Výrobek nenanášejte na stěny vystavené slunci nebo větru, v takovém případě povrch hmoty mlžte vodou, dokud nezačne vyzrávat. Natáhněte ADESAN TRASPIRANTE nebo ADESAN INTONACO do 1 hodiny po aplikaci ADESAN RINZAFFO MACCHINA. Svrchní vrstva se poté musí nastěrkovat vhodnou hmotou pro vrchní vrstvu (ADESAN RASANTE).

Čištění

Nářadí je možné umýt vodou, dokud je materiál čerstvý. Po vytvrdnutí je možné odstranit ho pouze mechanicky.

Shrnutí

Sanace vlhkého zdiva se provádí pomocí aplikace vrstvy silné 5 mm maltou ADESAN RINZAFFO MACCHINA s přídržnou schopností, s následnou aplikací jedné vrstvy o tloušťce alespoň 2 cm sanační omítky typu ADESAN, výrobce ADESITAL S.p.A. Klasifikováno podle EN 998-1.

Technické údaje (při +23°C a 50% rel. vlhkosti)	
Vzhled	prášek
Barva	šedá
Objem. hmotnost prášku	1,1 g/cm ³
Granulometrie	2,5 mm
Skladování	12 měsíců (v orig. balení na suchém místě)
Bezpečnost	dráždivé Zkontrolujte informace uvedené na obalu a na bezpečnostním listu.
Údaje ke zpracování	
Poměr míchání	4,5 l vody na 25 kg pytel hmoty
Konzistence hmoty	plastická
Objem.hmotnost hmoty	1,7 – 1,9 g/cm ³
Teplota při zpracování	od +5°C do +35°C
Doba zpracovatelnosti hmoty	1 hodina
Tloušťka vrstvy	5 mm
Konečné vlastnosti	
Odolnost v tlaku	12 N/mm ²
Faktor odolnosti vůči páře μ	< 20
Spotřeba	
	7,5 - 8 kg/m ² na 5 mm tloušťky
Balení	
ADESAN RINZAFFO MACCHINA	pytel 25 kg

Upozornění: Uvedené informace, i když odpovídají našim nejlepším zkušenostem, doporučujeme považovat pouze za návodné a je nutné je ověřit dostatečnými praktickými zkouškami; čili než začnete výrobek používat, musíte si být jisti účelem, za kterým ho chcete používat a přebíráte veškerou zodpovědnost, která vyplývá z jeho používání. PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

ADI
servizio

Kancelář a sklad:
Františka Diviše 944
104 00 Praha 22
+420 605 711 314
netolicka@adiservizio-cz.cz
www.adiservizio-cz.cz

